

Ensayos de resistencia realizados con diferentes productos

Strength tests performed with different products

	PRODUCTO	TIEMPO EXPOSICIÓN	RESULTADO	LIMPIEZA
	BETADINE PROVIDONE	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	ALCOHOL Ó ACETONA
	AGUARRÁS	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	CILLIT BANG	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	AMONÍACO	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	QUITA ESMALTES	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	LEJÍA	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	SALFUMÁN	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	DESATASCADOR	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	LIMÓN	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	VIKAL	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	ROTULADOR PERMANENTE	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	ALCOHOL Ó ACETONA
	VINAGRE	24 HORAS	RESISTE (no es afectado)	AGUA Y JABÓN
	Quemadura de cigarrillo, expuesta durante 10 minutos con resultado de ataque superficial *			

*Fregar con estropajo y detergente en polvo, una vez eliminada la mancha, limpiar con pulimento abrillantador (3M) y un paño (resultado eliminación total).

